

KARTA TECHNICZNA

Folia ZEWNĘTRZNA PAROPRZEPUSZCZALNA WTO TOTAL

Przebadano przez:

 **Instytut Techniki Budowlanej**
jakość w budownictwie



Folia zewnętrzna – paroprzepuszczalna – pokryta na całej powierzchni klejem do wyklejenia do muru oraz z dodatkowym paskiem kleju o szerokości 12 mm do przyklejenia do profilu okiennego.

Folia do zastosowania na zewnątrz budynku.

PARAMETR	Metoda badawcza	WARTOŚĆ
Paroszczelność	EN 12572	Sd 0,65 m
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	Klasa 9A
Szczelność powietrzna (współczynnik infiltracji)	PN-EN 1026:2001	a < 0,1
Przepuszczalność powietrza (600 Pa)	PN-EN 1026:2001	KLASA 4
Odporność na UV	3 miesiące	
Zakres pracy w temperaturach	-40°C do +80°C	
Temperatura aplikacji	+5°C do +30°C od – 10°C wersja zimowa	
Składowanie	24 miesiące w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do 25°C , w zamkniętych magazynach	

